

FALNEDVESSÉG, VAKOLATNEDVESSÉG ELLENI VAPOREX® KÉSZÍTMÉNYEK

VAPOREX HIDRO®

hidrofóbizáló adalékkal

VÍZTASZÍTÓ, A VÍZNEK ELLENÁLLÓ VAKOLAT

(és beton) készíthető,
melynek jellemzői:

- Minden vakolat vízfelvételét jelentősen csökkenti.
- Csökkenti a beton, műkö vízfelvételét, növeli a fagyállóságot és a vízzáróságot.
- Nem korrózív (kloridmentes), így a vele készült beton nem károsítja a fém építőelemeket.
- Növeli az esővel, talajvízzel szembeni ellenállást.
- Meghosszabbítja a vakolat élettartamát
- Fokozza a fagyállóságot.
- Csökkenti a repedezési hajlamot.
- Ágyazó, fugázó habarcsba keverve a vízszintes szigetelés hatásfokát növeli.
- 1 m³ habarcs készítéséhez 6-8 liter (max. 10 liter) VAPOREX HIDRO® szükséges
- 1 liter VAPOREX HIDRO® adalék felhasználásával 10-14 m² felület vakolható 1 cm vastagságban.

ÉAB: A-35/1999

VAPOREX GOLDMIX®

*légpórusképző és
hidrofóbizáló adalékkal*

FALSZÁRÍTÓ ÉS VÍZTASZÍTÓ VAKOLAT

készíthető, melynek jellemzői:

- A porózus vakolaton keresztül a nedvesség foltosodás nélkül elpárolog.
- A vakolat vízfelvételét jelentősen csökkenti, ezáltal növeli a csapó esővel szembeni ellenállást.
- Meghosszabbítja a vakolat élettartamát.
- Fokozza a fagyállóságot.
- Csökkenti a repedezési hajlamot.
- Cement- és mészcementvakolat készítésére egyaránt alkalmas.
- Alkalmazható kül- és beltérre, pincében, lábazaton.
- Javasolható magas talajvízes helyeken, árvíznek kitett, szabadon álló épületek, kerítések vakolására.
- Fürdőépületek külső és belső vakolása.
- 1 m³ habarcs készítéséhez 6-8 liter (max. 10 liter) VAPOREX GOLDMIX® szükséges.
- 1 liter VAPOREX GOLDMIX® adalék felhasználásával 10-14 m² felület vakolható 1 cm vastagságban.

ÉAB: A-87/2000

VAPOREX C+M®

légpórusképző adalékkal

FALSZÁRÍTÓ, LÉLEGZŐ VAKOLAT

készíthető, melynek jellemzői:

- A porózus vakolaton keresztül a nedvesség foltosodás nélkül elpárolog.
- Mészpótlóként biztosítja a habarcs képlékenységét, jó bedolgozhatóságát, csökkenti a repedezési hajlamot.
- Régi és új épületekre, kül- és beltérre egyaránt alkalmas.
- Egy munkamenetben felhordható 2-5 cm vastagságban.
- 1 m³ habarcs készítéséhez 2 l VAPOREX C+M® adalék szükséges.
- Mészadagolás a habarcskészítéshez megengedett a cementre nézve 5-10 %-ban.
- Hidrofób, légpórusos, cement- és mészcement vakolat készíthető 2 l VAPOREX C+M® és 7 l/m³ VAPOREX HIDRO® adalékkeverékkel.
- 1 liter VAPOREX C+M® adalék felhasználásával 40 m² felület vakolható 1 cm vastagságban.

ÉAB: A-225/1993 és A-2470-1999

VAPOREX MÉSZPÓTLÓ®

MÉSZHELYETTESÍTŐ ÉS KÉPLÉKENYÍTŐ HABARCSADALÉKSZER

1 liter adalék:

- 200-250 kg oltott meszet helyettesít
- 1 liter VAPOREX MÉSZPÓTLÓ® adalék felhasználásával 53 m² felület vakolható 1 cm vastagságban.
- Biztosítja a vakoló habarcs képlékenységét.
- Nem csökkenti a vakolat szilárdságát.
- A normál vakolatnál jobban ellenáll a kapillaris nedvességnek.
- Csökkenti a vakolat salétromosodási hajlamát.
- Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható.
- Ágyazóhabarcsba is keverhető.
- Hidrofóbizáló adalékkal (VAPOREX HIDRO®) vízálló vakolat készíthető.

ÉAB: A-38/2003

Gyártja és forgalmazza: DUOMAX Kft, 1032 Budapest, Ágoston u. 6.

Telefon/fax: 06-1-367-4615, Mobil: 06-20-934-8233, Műszaki info: 06-20-938-1985

E-mail: info@duomax.hu

www.vaporex.hu